

Anycolor System

Light & Heavy Industrial Coating



		Astar								Sonkat									
GENÇ NOROO		Su Bazlı Fırın Boya	1K Endüstriyel Hızlı Astar	1K Endüstriyel Anti Korozif Hızlı Astar	2K Akrilik Hızlı Astar	2K Epoksi Astar		2K Epoksi HB Astar		2K Epoksi Shop Primer	1K Fırın Boya	1K Rapid Boya	2K Poliüretan Boya	2K Akrilik Boya		2K Epoksi Boya	2K Epoksi HB Boya (Yarı Mat)		
Ürün Adı		Waterpon B/E	Airkid Primer	Airkid Anti Corrosive Primer	Anythane 2K Acrylic Primer	Anypoxy 2K Epoxy Primer DHDC-0690		Anypoxy 2K HB Epoxy Primer DHDC-0690HB		Anypoxy 2K Shop Primer DHDC-1630	Thermokid	Airkid	Anythane Poly Top DPU-248	Anythane Acrylic Top DAU-507	Anythane Acrylic Top DHDC-2740BG	Anypoxy Top GN-3250	Anypoxy HB Top DHDC-3600		
Renk		Siyah Oksit Kırmızı Beyaz	Gri Oksit Kırmızı	Siyah Gri	Gri	Gri	Gri	Gri	Oksit Kırmızı	Beyaz (ve özel renkler)	Anycolor Anycolor Anycolor Anycolor Anycolor							White(P)	
Uygulama Alanı		Boru, Panel Radyatör, Motor Aksamları	Çıplak Çelik, Çelik Konstrüksiyon	Çıplak Çelik, Çelik Konstrüksiyon	Çıplak Çelik, Çelik Konstrüksiyon	Çıplak Çelik, Çelik Konstrüksiyon		Çıplak Çelik, Çelik Konstrüksiyon		Çıplak Çelik, Çelik Konstrüksiyon	Varil, Balast, Çelik Parçalar	Çelik Konstrüksiyon	Çelik Konstrüksiyon Araç ve Araç Üstü Ekipman	Çelik Parça	Çelik Konstrüksiyon Araç ve Araç Üstü Ekipman	Çelik Konstrüksiyon	Çelik Konstrüksiyon		
Reçine Türü		Alkid	Alkid	Alkid	Akrilik Üretan	Epoksi		Epoksi		Epoksi	Alkid Melamin	Alkid	Üretan	Akrilik Üretan	Akrilik Üretan	Epoksi	Epoksi		
Sertleştirici		X	X	X	700	Normal 0690	Hızlı 0690 Speed	Normal 0690HB	Hızlı 0690HB Speed	1630	X	X	248	507	2740	3250	3600		
Tiner/İnceltici		Su	GNR-300	GNR-300	DR-700	DR-100		DR-100		DR-620	GN R-400	GNR-300	DR-700	DR-700	DR-700	DR-100	DR-100		
Karışım Oranı (Baz:Sertleştirici)		ağırlıkça	X	X	X	4 : 1	5 : 1	7 : 1	10 : 1	X	X	X	X	X	2 : 1	5 : 1			
		hacimce	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 : 1	4 : 1	6.5 : 1	X	X		
İnceltme Oranı		ağırlıkça	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		hacimce	50~100%	10~30%	10~30%	5 ~ 20%	5 ~ 20%		5 ~ 20%		20 ~ 40%	10~30%	10~30%	5~20%	5~20%	5~20%	5~20%		
Potlife		25°C	X	X	X	5 sa	12 sa	6 sa.	8 sa.	6 sa.	8 sa.	X	X	1.5 sa.	8 sa.	3 sa.	12 sa.	8 sa.	
Kat Sayısı			1	1	1	1	1	1	1	1	1~2	1~2	1~2	1~2	1~2	1~2	1~2		
Flash Off			5~10 dk.	X	X	X	X	X	X	X	5~10 dk.								
Hava Kuruması 25°C			Yüzey Kuruma	X	5 dk.	5 dk.	0.5 sa.	1 sa.	20 dk.	1 sa.	0.5 sa.	2 dk.	X	20 dk	1 sa.	10 dk	0.5 sa.	3 sa.	1 sa.
			Sert Kuruma	X	1 sa.	1 sa.	4 sa.	10 sa.	3 sa.	10 sa.	3 sa.	5 sa.	X	3 sa.	12 sa.	3 sa.	18 sa.	18 sa.	10 sa.
Fırın Kuruma			130°C x 20 dk.												80°C X 45 dk				
Film Kalınlığı		K.F.K(µm)	15~20µm	50µm	50µm	50µm	50µm	50µm	100µm	100µm	20µm	40µm	40µm	40µm	35µm	40µm	50µm	100µm	
Dolum Miktarı		Baz/Boya	200Kg	20Kg	20Kg	20Kg	20Kg	24.5Kg	24.5Kg	20Kg	20Kg	20Kg	12.8Lt	12.8Lt	13.8Lt	20kg	20Kg		
		Sertleştirici	X	X	X	5Kg	4Kg	4Kg	3.5Kg	3.5Kg	2Kg	X	X	3.2Lt	3.2Lt	2.2Lt	10 kg	4Kg	

✳ İletişim Bilgileri

- Adres: Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Tem anyol, F1 BlokTepeören, Tuzla İstanbul 34956, Türkiye

- Ofis: : +90 (216) 593 07 27, Web: www.kayalarnoroo.com.tr E-mail: sales@kayalarnoroo.com.tr

Revizyon : 21 March 2013

GENÇ NOROO